



Den Braven Sealants

Technical bulletin

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Afwerken van siliconenkitten

TB 18-06

27.10.2006

Het aanbrengen en afwerken van siliconenkitten in sanitairtoepassing en bijvoorbeeld keukens wordt door de minder ervaren vakman en doe-het-zelver soms als lastig ervaren.

Onderstaand een handreiking tot een professionele afwerking



Nadat de tuit op de juiste maat, schuin en zonder bramen, met een scherp mes is afgesneden wordt de siliconenkit in de voeg gespoten, waarbij de houding van het pistool dusdanig moet zijn dat de hechtvlakken van de kit overal goed geraakt worden.



Een stukje installatiebuis, met daaraan een hoek van 45 graden gezaagd (netjes gladschuren) wordt in een emmertje met een oplossing van Zwaluw Finisher in water gedoopt. Met het installatiebuisje wordt de overtollige kit afgebaard.



Als het pijpje geen kit meer opneemt (vol zit) wordt het voorzichtig van de kitvoeg weggenomen en kan het in het emmertje met Finisher worden leeggeschud.



Tenslotte wordt de kitvoeg nagestreken met een vinger die in de Finisher is nat gemaakt.